

KD235GH-2PB

Moduli fotovoltaici policristallini ad alte prestazioni



ESEMPI APPLICATIVI

- Impianti collegati alla rete per, p. es.
 - case d'abitazione private
 - impianti industriali e grandi impianti
 - aziende agricole
 - impianti in campo aperto
- Centrali a energia solare

TECNOLOGIA AVANZATA

Grazie a un intenso lavoro di ricerca e una continua evoluzione del processo produttivo, le cellule solari ad alto rendimento Kyocera incassate, con le dimensioni base 156 mm x 156 mm raggiungono un rendimento di oltre il 16 % e garantiscono una resa energetica annua estremamente elevata dell'impianto fotovoltaico.

Per la protezione contro le condizioni climatiche più estreme, le celle sono incorporate tra una copertura in vetro temprato e una pellicola EVA e sigillate posteriormente con una pellicola PET. Il laminato è inserito in un solido telaio di alluminio facile da montare. Il modulo è stato testato in accordo alla norma IEC 61215 ed. 2 per un carico superficiale di 5.400 N/m².

La presa sul lato posteriore è dotata di diodi di bypass che evitano il rischio di surriscaldamento di singole cellule solari (effetto hot-spot). Più moduli FV collegati in serie possono essere cablati semplicemente mediante cavi solari premontati e connettori multi-contact.

Kyocera produce tutti i componenti in sedi di produzione proprie - senza acquisti supplementari di semilavorati - per una qualità costantemente elevata dei prodotti.



TUVdotCOM Service: piattaforma Internet
per qualità e sicurezza collaudate
TUVdotCOM-ID: 0000023299
IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 e
Tipo di protezione II
Kyocera è un'impresa certificata e
registrata secondo le ISO 9001
e ISO 14001.




**KYOCERA
SOLAR**

We care!


SPECIFICAZIONI

in mm




DATI ELETTRICI

Curva della tensione elettrica nelle diverse temperature delle celle



Curva della tensione elettrica nelle diverse irradiazioni



DATI ELETTRICI

Tipo di modulo fotovoltaico KD235GH-2PB

A 1000 W/m² (STC)*

Potenza nominale P	[W]	235
Tensione max del sistema	[V]	1000
Tensione in caso di potenza nom.	[V]	29,8
Corrente in caso di potenza nom.	[A]	7,89
Tensione a vuoto	[V]	36,9
Corrente di cortocircuito	[A]	8,55

A 800 W/m² (NOCT)**

Potenza nominale P	[W]	166
Tensione in caso di potenza nom.	[V]	26,4
Corrente in caso di potenza nom.	[A]	6,31
Tensione a vuoto	[V]	33,3
Corrente di cortocircuito	[A]	6,93
NOCT	[°C]	47,9

Tolleranza di rendimento	[%]	+5 / -3
Caricabilità corrente inversa I _k	[A]	15
Protezione max. fasi	[A]	15
Coefficiente termico della tensione a vuoto	[V/°C]	-1,33x10 ⁻¹
Coefficiente termico della corrente di cortocircuito	[A/°C]	5,13x10 ⁻³
Coefficiente termico della potenza a P _{max}	[W/°C]	-1,07
Riduzione del rendimento da 1000 W/m ² a 200 W/m ²	[%]	6,0

DIMENSIONI

Lunghezza	[mm]	1662 (±2,5)
Larghezza	[mm]	990 (±2,5)
Altezza / scatola di giunzione incl.	[mm]	46
Peso	[kg]	21
Cavo	[mm]	(+)1030 / (-)830
Tipo di collegamento		MC PV-KBT3 / MC PV-KST3
Scatola di giunzione	[mm]	105x108x20
Codice IP		IP65

DATI GENERALI

Garanzia prestazionale	10*** / 20 anni****
Garanzia	5 anni*****

CELLE

Quantità per modulo	60
Tecnologia celle	poli cristallino
Dimensioni celle (quadrato)	[mm] 156x156
Contatto celle	3 busbar

* Valori elettrici valgono in condizioni di prova standard (STC): irradiazione di 1000 W/m², massa d'aria AM 1.5 e temperatura celle di 25 °C

** Valori elettrici inferiori alla temperatura d'esercizio nominale delle celle (NOCT): irradiazione di 800 W/m², massa d'aria AM 1.5, velocità del vento di 1m/s e temperatura ambiente di 20 °C

*** 10 anni sul 90% del rendimento minimo P specificato in condizioni di prova standard (STC)

**** 20 anni sull'80% del rendimento minimo P specificato in condizioni di prova standard (STC)

***** Nel caso di territorio Europeo

Vostro rivenditore locale Kyocera:

European Headquarter:

KYOCERA Fineceramics GmbH
Solar Division
 Fritz-Mueller-Straße 27
 73730 Esslingen/Germany
 Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
 Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
 E-Mail: solar@kyocera.de
 www.kyocerasolar.de

Sales Office Italy:

KYOCERA Fineceramics GmbH
Italy Branch | Solar Division
 Via Torino 51
 20123 Milan/Italy
 Tel: +39 02 00 62 08 45
 Fax: +39 02 00 62 08 48
 E-Mail: solar@kyocera.de
 www.kyocerasolar.de